

ALUMINIUM		COMPOSITION CHIMIQUE													PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES					
Qualité	Ancienne désignation	Silicium Si%	Le fer Fe%	Cuivre Cu%	Manganèse Mn%	Magnésium Mg%	Chrome Cr%	Nickel Ni%	Zinc Zn%	Étain Sn%	Titane Ti%	Autres	Aluminium Al%	Alliage% Total - Sans Al	Charpy "v" Encoches lb pi	Résistance à la traction K.S.I.	Résistance au rendement K.S.I.	Elong%	Brinell Dureté #	Réduction de la superficie%
100.1		0.15	0.60 to 0.80	0.10					0.05			0.03 to 0.10	98.94	1.07		20			143-187	
130.1				0.10					0.05			0.03 to 0.10	99.79	0.22		25			159-223	
150.1				0.05					0.05			0.03 to 0.10	99.84	0.17		30			179-229	
160.1		0.10	0.25						0.05			0.03 to 0.10	99.54	0.47		35			187-241	
170.1									0.05			0.03 to 0.10	99.89	0.12		40			197-255	
201.1		0.10	0.15	4.00 to 5.20	0.20 to 0.50	0.15 to 0.55					0.15 to 0.35	0.05 to 0.10	94.25	5.75		45			207-269	
201.2		0.10	0.10	4.00 to 5.20	0.20 to 0.50	0.20 to 0.55					0.15 to 0.35	0.05 to 0.10	94.25	5.75		50			217-269	
A201.0		0.05	0.10	4.00 to 5.00	0.20 to 0.40	0.15 to 0.35					0.15 to 0.35	0.03 to 0.10	94.56	5.44		55			229-269	
A201.1	A201.2	0.05	0.07	4.00 to 5.00	0.20 to 0.40	0.20 to 0.35					0.15 to 0.35	0.03 to 0.10	94.55	5.45		25			131-183	
319.0	319, AllCast	5.50 to 6.50	1.00	3.00 to 4.00	0.50	0.10		0.35	1.00		0.25	0.50	88.65	11.35						
319.1	319, AllCast	5.50 to 6.50	0.80	3.00 to 4.00	0.50	0.10		0.35	1.00		0.25	0.50	88.75	11.25						
319.2	319, AllCast	5.50 to 6.50	0.60	3.00 to 4.00	0.10	0.10		0.10	0.10		0.20	0.20	89.80	10.20						
A319.0		5.50 to 6.50	1.00	3.00 to 4.00	0.50	0.10		0.35	3.00		0.25	0.50	87.65	12.35						
A319.1		5.50 to 6.50	0.80	3.00 to 4.00	0.50	0.10		0.35	3.00		0.25	0.50	87.75	12.25						
B319.0	SAE 329	5.50 to 6.50	1.20	3.00 to 4.00	0.80	0.10 to 0.50		0.50	1.00		0.25	0.50	88.08	11.93						
B319.1		5.50 to 6.50	0.90	3.00 to 4.00	0.80	0.15 to 0.50		0.50	1.00		0.25	0.50	88.20	11.80						
356.0	356	6.50 to 7.50	0.60	0.25	0.35	0.20 to 0.45			0.35		0.25	0.05 to 0.15	91.68	8.33						
356.1	356	6.50 to 7.50	0.50	0.25	0.35	0.25 to 0.45			0.35		0.25	0.05 to 0.15	91.70	8.30						
356.2	356	6.50 to 7.50	0.13 to 0.25	0.10	0.05	0.30 to 0.45			0.05		0.20	0.05 to 0.15	92.14	7.87						
A356.0	A356	6.50 to 7.50	0.20	0.20	0.10	0.25 to 0.45			0.10		0.20	0.05 to 0.15	92.15	7.85						
A356.1		6.50 to 7.50	0.15	0.20	0.10	0.30 to 0.45			0.10		0.20	0.05 to 0.15	92.15	7.85						
A356.2	A356	6.50 to 7.50	0.12	0.10	0.05	0.30 to 0.45			0.05		0.20	0.05 to 0.15	92.27	7.74						
B356.0		6.50 to 7.50	0.09	0.05	0.05	0.25 to 0.45			0.05		0.04 to 0.20	0.05 to 0.15	92.31	7.69						
B356.1		6.50 to 7.50	0.06	0.03	0.03	0.30 to 0.45			0.03		0.04 to 0.20	0.03 to 0.10	92.37	7.64						
C356.0		6.50 to 7.50	0.07	0.05	0.05	0.25 to 0.45			0.05		0.04 to 0.20	0.05 to 0.15	92.32	7.68						
C356.2		6.50 to 7.50	0.04	0.03	0.03	0.30 to 0.45			0.03		0.04 to 0.20	0.03 to 0.10	92.38	7.63						
F356.0		6.50 to 7.50	0.20	0.20	0.10	0.17 to 0.25			0.10		0.04 to 0.20	0.05 to 0.15	92.27	7.73						
F356.2		6.50 to 7.50	0.12	0.10	0.05	0.17 to 0.25			0.05		0.04 to 0.20	0.05 to 0.15	92.41	7.59						
850.0	750	0.70	0.70	0.70 to 1.30	0.10	0.10		0.70 to 1.30		5.50 to 7.00	0.20	0.30	90.70	9.30						
850.1	750	0.70	0.50	0.70 to 1.30	0.10	0.10		0.70 to 1.30		5.50 to 7.00	0.20	0.30	90.80	9.20						
851.0	A850.0 (A750)	2.00 to 3.00	0.70	0.70 to 1.30	0.10	0.10		0.30 to 0.70		5.50 to 7.00	0.20	0.30	89.05	10.95						
851.1	A850.1 (A750)	2.00 to 3.00	0.50	0.70 to 1.30	0.10	0.10		0.30 to 0.70		5.50 to 7.00	0.20	0.30	89.15	10.85						
852.0	A850.0 (B750)	0.40	0.70	1.70 to 2.30	0.10	0.60 to 0.90		0.90 to 1.50		5.50 to 7.00	0.20	0.30	88.95	11.05						
852.1	A850.1 (B750)	0.40	0.50	1.70 to 2.30	0.10	0.70 to 0.90		0.90 to 1.50		5.50 to 7.00	0.20	0.30	89.00	11.00						

SYMBOLES	Al	Aluminium	Fe	Le fer
	As	Arsenic	Mg	Magnésium
B	Bore	Mn	Manganèse	
C	Carbone	Mo	Molybdène	
Cb	Columbium (Niobium)	N	Azote	
Ce	Cérium	Nb	Niobium (maintenant Columbium)	
Co	Cobalt	Ni	Nickel	
Cr	Chrome	P	Phosphore	
Cu	Cuivre	Pb	Conduire	
Fe	Le fer	S	Soufre	
Mg	Magnésium	Sb	Antimoine	
Mn	Manganèse	Se	Sélénium	
Mo	Molybdène	Si	Silicium	
N	Azote	Sn	Étain	
Nb	Niobium (maintenant Columbium)	Ta	Tantale	
Ni	Nickel	Ti	Titane	
P	Phosphore	V	Vanadium	
Pb	Conduire	W	Tungstène	
		Zn	Zinc	